

Открытое акционерное общество
«Стройпластполимер»

инв. № 2/243
экс. единств.

ОКП 57 7000

Группа Ж 14

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Стройпластполимер»
В.А. Ларионов
20/12/2006г.



Покрытие кровельное гидроизоляционное
ДЕКОПРАН
ТУ 5770-073-25048396-2006
Технические условия

Согласовано:
Генеральный директор
ООО ПКФ «Линолит»
А.А. Стародубцев
19/12/2006г.



Разработано:
ОАО «Стройпластполимер»
Начальник химического
производства
С.И. Дегтярев
20/12/2006г.
Главный технолог
Б.А. Беркута
20/12/2006г.
Ведущий инженер
по качеству
Н.И. Яськина
20/12/2006г.

Секретариат
«Стройпластполимер»
19.01.07 С.И. Дегтярев

2006г.

Содержание

Область применения	3
1. Типы и основные размеры.....	3
2. Технические требования	4
3. Требования безопасности и охраны окружающей среды.....	6
4. Правила приемки	6
5. Методы испытаний	8
6. Транспортирование и хранение	10
7. Указания по применению.....	10
8. Гарантии изготовителя	10
Приложение А	11

ТУ 5770-073-25048396-2006

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
			<i>Великая</i>	20.11.06
			<i>Сидя</i>	
			<i>Великая</i>	20.12.06
			<i>Великая</i>	20.12.06

Покрытие кровельное
гидроизоляционное Декоспан

Лист	Лист	Листов
1	А 2	12

ОАО «СПП»

Настоящие технические условия распространяются на покрытие кровельное гидроизоляционное Декопан.

Декопан получают экструзионным способом из поливинилхлорида, стабилизаторов, пластификаторов и других технологических добавок.

Декопан представляет собой полимерный материал с армирующей синтетической сеткой между слоями или без сетки.

Декопан применяется в промышленном и гражданском строительстве для устройства или ремонта плоских кровель, гидроизоляции туннелей, фундаментов, подземных частей зданий, сооружений, в том числе подземных паркингов. Также может применяться при устройстве свалок ТБО (твердые бытовые отходы). Возможно использование для гидроизоляции искусственных водоемов, бассейнов, а также емкостей для хранения питьевой воды.

Покрытия, выполненные из Декопана, могут эксплуатироваться в климатических районах с интервалом температур от минус 50 °С до плюс 80 °С.

Допустимо применение Декопана на скатных кровлях с углом наклона не более 7°.

Условное обозначение Декопана состоит из слова «Декопан», общей толщины и обозначения настоящих технических условий.

Пример условного обозначения армированного Декопана общей толщиной 1,2 мм:

Декопан – 1,2 ТУ 5770-073-25048396-2006

Пример условного обозначения не армированного Декопана общей толщиной 1,5 мм:

Декопан G – 1,5 ТУ 5770-073-25048396-2006

1 Типы и основные размеры

1.1 Декопан в зависимости от толщины выпускается трех типов:

Декопан-1,2 общей толщиной 1,2 мм

Декопан-1,5 общей толщиной 1,5 мм

Декопан-2,0 общей толщиной 2,0 мм.

1.2 Номинальные размеры Декопана в рулоне и предельные отклонения от номинальных размеров должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Номинальные размеры			Предельные отклонения от номинальных размеров, мм
	Тип 1,2	Тип 1,5	Тип 2,0	
Длина, мм	20000;	15000;	15000;	±150
-1 категория	15000;	10000;	10000;	
-2 категория	10000;			
Ширина, мм	2000;	2000;	2000;	±10
	1500;	1500;	1500;	
Толщина, мм	1,2	1,5	2,0	± 0,05

Примечание: допускается по согласованию с потребителем изготовление Декопана других номинальных размеров с теми же предельными отклонениями от них.

ТУ 5770-073-25048396-2006

Лист

3

Изм/Лист № докум. Подпись Дата

2 Технические требования

2.1 Характеристики (свойства)

- 2.1.1 Декопран должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
- 2.1.2 Материалы, применяемые при изготовлении Декопрана, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.
- 2.1.3 Декопран изготавливают разных цветов.
- 2.1.4 Полотно Декопрана должно быть плотно намотано в рулоне. Торцы рулона должны быть ровными. Высота выступов на торцах не должна превышать 20 мм.
- 2.1.5 На поверхности Декопрана не допускаются трещины, дыры, разрывы, складки, установленные путем визуального осмотра развернутого на всю длину полотна рулона. На поверхности Декопрана 2 категории допускаются поперечные нитевидные вмятины и складки размером не более 15мм, при условии сохранения свойств Декопрана по всем физико-механическим показателям, указанным в п. 2.6.1. Допускается устанавливать качество поверхности по образцу-эталоны, согласованному с потребителем.
- 2.1.6 Показатели физико-механических свойств Декопрана должны соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Нормы для типов		Метод контроля
	армированный	не армированный G	
Условная прочность МПа (кгс/см ²), не менее	11,8 (120)	8,4 (85)	ГОСТ 2678 п. 3.4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	170	200	ГОСТ 2678 п. 3.4
Водопоглощение, %, по массе, не более	0,5		ГОСТ 2678 п. 3.10
Изменение линейных размеров при нагревании, %, не более	0,05	2,0	ГОСТ 11529 п. 5.1
Гибкость на испытательном брус с закругленным радиусом (5±0,2) мм, отсутствие трещин при температуре °С, не выше	Минус 50		ГОСТ 2678
Прочность связи между слоями, кгс/см, не менее	1,5	-	ГОСТ 11529 раздел 6

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 5770-073-25048396-2006

Лист
4

Водонепроницаемость при давлении 0,15 Мпа (1,5кгс/см ²) в течение 60мин.	Отсутствие признаков проникновения воды	ГОСТ 2678 п. 3.11
Химическая стойкость после воздействия кислот, щелочей и бензина, в течение суток. Изменение условной прочности и относительного удлинения, %	±10	ГОСТ 12020 Метод 2
Стойкость к тепловому старению при температуре (80±2) °С в течение 168 час. Изменение условной прочности и относительного удлинения, %	±20	п. 5.9 настоящих ТУ

2.1.7 Для Декопрана должны быть определены следующие пожарно-технические характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламени.

2.2 Упаковка

2.2.1 Декопран наматывают в рулоны на шпули диаметром не менее 80 мм. Длина шпули не должна превышать ширину рулона более чем на 100 мм.

2.2.2 Каждый рулон Декопрана упаковывают в полиэтиленовую пленку или другие упаковочные материалы, обеспечивающие сохранность Декопрана. Упаковочные материалы должны соответствовать нормативной документации.

По согласованию с потребителем допускается выпуск Декопрана без упаковки.

2.3 Маркировка

2.3.1 Каждый рулон Декопрана должен быть снабжен этикеткой, в которой указывают:

- наименование и адрес предприятия или товарный знак;
- условное обозначение продукции;
- номер партии;
- дату изготовления продукции;
- размеры полотна в рулоне;
- штамп ОТК или контролера упаковщика;
- знаки соответствия тех. регламента и сертификации.

2.3.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

Изм. №				
Подпись и дата				
Изм. №				
Подпись и дата				
Изм. №				
Подпись и дата				

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Подпись и дата	Подпись и дата	Подпись и дата	Подпись и дата
Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Подпись и дата	Подпись и дата	Подпись и дата	Подпись и дата

ТУ 5770-073-25048396-2006

Лист
5

3 Требования безопасности и охраны окружающей среды

- 3.1 Декопран не является токсичным материалом. Использование его в атмосферных условиях не требует мер предосторожности.
- 3.2 При сварке Декопрана возможно выделение окиси углерода и хлористого водорода. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны хлористого водорода - 5 мг/м^3 , окиси углерода - 20 мг/м^3 .
- 3.3 Контроль содержания вредных веществ в воздухе производственных помещений должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005, а контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. и проводится производственными лабораториями по методическим указаниям, утвержденным органами здравоохранения.
- 3.4 Работы, связанные с нагреванием Декопрана в закрытых помещениях, следует проводить только при наличии общеобменной вентиляции.
- 3.5 Средствами пожаротушения являются распыленная вода, пенные установки, огнетушители любого типа, песок.
- 3.6 Оборудование, применяемое для механической обработки Декопрана, а также для перематывания рулонов во избежание накопления зарядов статического электричества должно быть заземлено, рабочие места снабжены резиновыми ковриками.
- 3.7 В соответствии с классификацией ГОСТ 19433 Декопран не является опасным грузом.
- 3.8 Отходы, образующиеся при изготовлении и применении Декопрана, подлежат утилизации в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, действующих на территории Российской Федерации.
- 3.9 Готовая продукция подлежит производственному контролю по показателям гигиенической безопасности не реже одного раза в год.

4 Правила приемки

- 4.1 Декопран должен быть принят отделом технического контроля предприятия изготовителя в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
- 4.2 Декопран принимают партиями. Партией следует считать количество Декопрана одного типа, цвета, изготовленного за одну смену, из сырья одной марки и партии на одной технологической линии.
Количество Декопрана менее сменной выработки также считается партией.

Изм. № введ.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм/Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 5770-073-25048396-2006

Лист
6

4.3 Качество Декопрана проверяют по всем показателям путем проведения приемосдаточных и периодических испытаний в соответствии с таблицей 3.

4.4 Периодическим испытаниям подвергают Декопран, прошедший приемосдаточные испытания.

Таблица 3

Наименование показателя	Периодичность контроля	Вид испытаний	
		приемосдаточный	Периодический
Внешний вид	Каждая партия	+	-
Линейные размеры	Каждая партия	+	-
Условная прочность	Каждая партия	+	-
Относительное удлинение	Каждая партия	+	-
Водопоглощение	Один раз в квартал и при каждом изменении рецептуры	-	+
Изменение линейных размеров	Каждая партия	+	-
Прочность связи между слоями	Каждая партия	+	-
Гибкость на испытательном брусе	Один раз в квартал и при каждом изменении рецептуры	-	+
Химическая стойкость	При постановке на производство и по требованию заказчика	-	+
Водонепроницаемость	При постановке на производство и при каждом изменении рецептуры	-	+
Стойкость к тепловому старению	При постановке на производство и при каждом изменении рецептуры	-	+
Пожарно-технические характеристики	1 раз в 5 лет	-	+

4.5 Для проверки соответствия качества Декопрана требованиям настоящих технических условий от партии случайным образом отбирают три рулона, на которых проверяют маркировку, упаковку, размеры, количество полотен в рулоне, цвет ка-

Изм. № подл.	Подпись и дата
Взам. инст. №	Иск. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 5770-073-25048396-2006

Лист

7

захвата 500±50 мм/мин.

- 5.4 Определение водопоглощения проводят по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:

Для устранения влияния капиллярного подсоса торцы образцов погружают на 3-5 мм в битум по ГОСТ 9548 или парафин по ГОСТ 23683, разогретые до температуры 150-180°C, затем охлаждают до температуры 20±5°C.

- 5.5 Изменение линейных размеров определяют по ГОСТ 11529.

- 5.6 Прочность связи между слоями определяют по ГОСТ 11529, на образцах шириной 50±2мм.

- 5.7 Гибкость на испытательном брусе определяют по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:

в качестве охлаждающего состава используют смесь этилового спирта по ГОСТ 17299 и твердой двуокиси углерода по ГОСТ 12162.

- 5.8 Химическую стойкость определяют по ГОСТ 12020 (метод 2) по изменению значений условной прочности и относительного удлинения при разрыве после воздействия 10%-ного раствора гидроксида натрия (NaOH) по ГОСТ 4328, 3%-ного раствора серной кислоты (H₂SO₄) по ГОСТ 2184, бензина автомобильного по ГОСТ 2084 в течение 24 часов.

При проведении испытаний для исключения капиллярного подсоса торцы образцов предварительно обрабатывают тем же способом, что и при определении водопоглощения п 5.4.

- 5.9 Определение стойкости к тепловому старению проводят следующим образом:

Из отобранной для испытаний пробы Декопрана вырезают в продольном направлении шесть образцов-лопаток типа 2 по ГОСТ 2678. Определяют условную прочность и относительное удлинение при разрыве на трех образцах в соответствии с п.5.3.

Остальные три образца помещают в электрический сушильный шкаф и подвешивают в вертикальном положении так, чтобы они находились на расстоянии 50 мм от стенок шкафа. Шкаф нагревают до температуры 80±2 °С и выдерживают образцы при данной температуре в течение 168 часов. Затем образцы извлекают из шкафа, охлаждают в эксикаторе по ГОСТ 25336 до температуры 20±5 °С и испытывают в соответствии с п.5.3.

Изменение условной прочности и относительного удлинения вычисляют по формуле:

$$\Delta G = (G_1 - G) * 100\% / G$$

$$\Delta E = (E_1 - E) * 100\% / E,$$

где: G и E – условная прочность и относительное удлинение исходных образцов;

G₁ и E₁ – условная прочность и относительное удлинение образцов после термического старения.

- 5.10 Группу горючести определяют по ГОСТ 30244, группу распространения пламени по ГОСТ 30444/ГОСТ Р 51032, группу воспламеняемости по ГОСТ 30402.

Изм. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Иск. № инв.
Изм. инв. №	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

6 Транспортирование и хранение

6.1 Декопран транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

По согласованию с потребителем допускается использовать другие транспортные средства, обеспечивающие сохранность рулонов Декопрана.

6.2 Рулоны Декопрана укладывают только горизонтально и параллельно друг к другу на поддоны не более, чем в три ряда по высоте. Хранение рулонов в перекрестном состоянии запрещено. Допускается хранение рулонов в горизонтальном положении без поддонов не более чем в 6 рядов по высоте.

6.3 При транспортировании, погрузке и выгрузке Декопрана должны быть приняты меры, обеспечивающие его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

6.4 При перевозке Декопрана транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

6.5 В процессе погрузки и разгрузки при температуре минус 15°C и ниже рулоны не должны подвергаться ударам.

6.6 Рулоны Декопрана должны храниться в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов; рассортированным по маркам.

6.7 Хранение и транспортировка паллеты допускается не более чем в 2 ряда по высоте.

7 Указания по применению

7.1 Устройство кровли из Декопрана должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, инструкций по применению, рекомендованных предприятием-изготовителем. Поверхность основания должна быть чистой, сплошной, ровной и не иметь острых выступов.

7.2 Декопран не совместим с материалами, содержащими битум, жир, деготь, масла, растворители.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Декопрана требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по применению.

8.2 Гарантийный срок хранения Декопрана 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения Декопран может быть использован по назначению только после предварительной проверки его на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Изм. № в зад.	Подпись и дата	Взам. или №	Изм. № дубл.	Подпись и дата
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
				10

Приложение А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативной документации (НД), на которую даны ссылки в технических условиях

Обозначение НД	Наименование НД
ГОСТ 12.1.005 - 88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 17.2.3.02-78	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 2084 - 77	Бензины автомобильные. Технические условия
ГОСТ 2184 - 77	Кислота серная техническая. Технические условия
ГОСТ 2678 - 94	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 4328 - 77	Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 9548 - 74	Битумы нефтяные кровельные. Технические условия
ГОСТ 11529 - 86	Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля
ГОСТ 12020 - 72	Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред
ГОСТ 12162 - 77	Двуокись углерода твердая. Технические условия
ГОСТ 14192 - 96	Маркировка грузов
ГОСТ 17299 - 78	Спирт этиловый технический. Технические условия
ГОСТ 19433 - 88	Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 23683 - 89	Парафины нефтяные твердые. Технические условия
ГОСТ 25336 - 82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 30244 - 94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30402 - 96	Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость
ГОСТ 30444 - 97 ГОСТ Р 51032 - 97	Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени

Изм. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ТУ 5770-073-25048396-2006

Лист

11

